

## Produktinformation:

# Plastisk Træ 638

**Hurtig tørrende, vand- og skruefast****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Plastisk Træ 638 er en hurtigt hærdende træmasse til reparationer og udfyldning af huller og revner i træ.

Kan anvendes både inde- og udendørs.

Efter afhærdning er træmassen vand- og skruefast, og kan saves, skæres, høvles, slibes, spritbejdses, poleres og lakeres.

**Fysiske / kemiske data:****Træmasse:**

Type:

Opløsningsmiddelholdigt træbaseret udfyldningsmateriale.

Konsistens:

Pastøs.

Tørstofindhold:

ca. 48 %

Holdbarhed:

Mindst 4 år i tæt lukket emballage ved kølig opbevaring.

Emballage:

Varenr.	Farve	Størrelse.	DB-nr.
63871	Natur	75 ml tube	8630378
63821		250 g dåse	8630469
63873	Eg	75 ml tube	8630394
63823		250 g dåse	8630477
63875	Teak	75 ml tube	8630410



## **Brugsanvisning:**

- Forberedelse:** *Reparationsstedet skal være tørt, rent og fedtfrit.*
- Påføring:** *Træmassen bør påføres i et lag på ca. 1 - 2 mm ad gangen.*
- Reparationsstedet fyldes helt op, gerne lidt over overfladens plan. Efter hærdningen fjernes det overflødige.*
- Ved anvendelse af tube med doseringsspids, skal doseringsspidsen afskæres ca. halvvejs ned således at træmassen let kan passere igennem af doseringsspidsen, HUSK – hvis træmassen ikke bruges op på engang skal doseringsspidsen afmonteres og rengøres til senere brug, tuben lukkes med skruelåget.*
- Tørretid:** *Produktet er slibetør efter ca. 1-2 timer, afhængig af lagtykkelse og temperatur ved påføring på 1 mm.*
- Efterbehandling:** *Efter fuldstændig afhærdning kan Plastisk Træ 638 saves, skæres, høvles, slibes, spritbejdses, poleres og lakeres.*
- Rengøring:** *Værktøj rengøres med Fortynder 954 eller acetone.  
Hærdet træmasse kan kun fjernes mekanisk  
Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.*

## **Sikkerhed:**

*Se produktets sikkerhedsdatablad.*

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK**

**TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**